

Prüfbericht

Auftraggeber: Brillux GmbH & Co. KG
Weseler Straße 401
D- 48163 Münster

Auftrag: Prüfung der Reinigungsfähigkeit*
Auftragsnummer: OT 14.0200
Berichtsnummer: OT 14.0200-3 Version 2

Ersetzt Prüfbericht OT 14.0200-3 vom 07. 11.2014, der nicht mehr gültig ist.

Dieser Bericht umfasst 5 Seiten.

Die Bilder der Prüfauswertung wurden in einer Tabelle zusammengefasst.

Lüdenscheid, den 20. November 2014

Kunststoff-Institut Lüdenscheid



Sebastian Beckmann
20.11.2014 09:12:09

i. A. Sebastian Beckmann

i. A. Dipl.-Ing. Christoph Loth



- Seite 2 von 5; Prüfbericht OT 14.0200-3 Verison 2

1. Aufgabenstellung

Die Firma Brillux GmbH & Co. KG in 48163 Münster beauftragte das Kunststoff-Institut Lüdenscheid mit der Prüfung der Reinigungsfähigkeit*.

2. Vorgelegte Materialien

Dem Kunststoff-Institut Lüdenscheid wurden am 07. Oktober 2014 folgende Proben zur Verfügung gestellt:

- Musterplatte „herkömmliche Innendispersion“ (8 Stück)
- Musterplatte „Sensocryl ELF 268“ (8 Stück)

2.1 Probenpräparation

Die Proben wurden mit jeweils drei der Prüfmedien, wie in Abbildung 1 dargestellt, geprüft.




Abbildung 1: Exemplarisches Beispiel der zur Verfügung gestellten Proben (Prüfbereiche rot markiert)

2.2 Durchführungszeitraum

Die Untersuchungen wurden in der 45. Kalenderwoche 2014 durchgeführt.

3. Prüfung der Reinigungsfähigkeit nach KIMW 004*

Die Prüfung wurde in Anlehnung an die Norm KIMW 004 mit 6 verschiedenen Medien durchgeführt. Zunächst wurden die jeweiligen Prüfmedien mittels Stempel auf die Proben appliziert. Die Probekörper wurden nach der Applikation des Prüfmediums 24 h im Normalklima

- Seite 3 von 5; Prüfbericht OT 14.0200-3 Verison 2

gelagert. Anschließend erfolgte eine automatisierte Reinigung der Proben. Folgende Geräte / Einstellungen / Medien wurden für die Prüfung herangezogen:

- Prüfgerät: Lineartester 249 der Fa. Erichsen
- Hübe: 10 Hübe
- Hubweg: 55 mm
- Belastung: 9 N
- Prüfgewebe: Prüfung mit feuchtem Gewebe (Deionisiertes Wasser, je Prüfung 1 ml)
 - 1 Lage TIC Crockmeter Squares 50mm x 50mm gemäß ISO 105-F09
 - 2 Lagen Poliertuch DuPont™ Sontara® (50mm x 50mm)
- Medien:
 - Coca Cola (rotes Etikett)
 - O-Saft (100%)
 - Instantkaffee (Jacobs Krönung Gold, 3 g auf 100 ml kochendes Wasser)
 - Maggi Würze
 - Erdbeer Konfitüre extra (Penny)
 - Ketchup (Heinz)
- Applikationsgerät: Stempel Typ trodat® printy 4912
(Stempelklischee 12mm x 40mm, 50-60 Shore A)







Die Beurteilung erfolgte direkt nach der Prüfung in einer Lichtkabine unter Normlichtart D65.

Kennzahl	Zustand	Beispiel
9-10	i.O. Zustand	keine Rückstände des Prüfmediums
8	i.O. Zustand	minimale Rückstände des Prüfmediums
7	Qualitätswahrnehmung wird nicht nennenswert beeinflusst	leichte Rückstände des Prüfmediums
6	optische und haptische Merkmalsausprägung	deutliche Abzeichnung des Prüfmediums
5	unzumutbare optische und haptische Merkmalsausprägung	starke Abzeichnung des Prüfmediums

Tabelle 1: Beurteilungskennzahlen für die Reinigungsfähigkeit

4. Ergebnisse der Reinigungsfähigkeit nach KIMW 004*

Die Tabelle 2 zeigt die Auswertung der Reinigungsfähigkeitsprüfung nach KIMW 004 an den Musterplatten „herkömmliche Innendispersion“ (links) im Vergleich zu der Musterplatte „Sensocryl ELF 268“ (rechts).

Prüfmedium	Kennzahl der Probe „herkömmliche Innendispersion“	Kennzahl der Probe „Sensocryl ELF 268“
Coca Cola (rotes Etikett)	 Kennzahl 6	 Kennzahl 9
Orangensaft (100%)	 Kennzahl 5	 Kennzahl 9
Instantkaffee (Jacobs Krönung Gold, 3g auf 100 mL kochendes Wasser)	 Kennzahl 5	 Kennzahl 8







Maggi Würze	 Kennzahl 6	 Kennzahl 9
Erdbeer Konfitüre extra (Penny)	 Kennzahl 6	 Kennzahl 8
Ketchup (Heinz)	 Kennzahl 5	 Kennzahl 8

Tabelle 2: Ergebnisse der Prüfung

Hinweis:

- * nicht akkreditiertes Prüfverfahren.
- a) Die Ergebnisse der durchgeführten Prüfungen haben ausschließlich Gültigkeit für die dem Kunststoff-Institut zur Verfügung gestellten Bauteile/Muster.
- b) Dieser Prüfbericht darf nur als Ganzes vervielfältigt werden, eine nur auszugsweise Vervielfältigung dieses Berichtes ist ohne Genehmigung der K.I.M.W. NRW GmbH, 58507 Lüdenscheid nicht zulässig.
- c) Ausschließlich der elektronisch signierte oder gedruckte und unterschriebene Bericht hat Gültigkeit.